

EC 氧化铁系列色浆

● 概述

易彩系列外墙专用水性色浆是采用先进的配方技术，专门为外墙乳胶漆调色而设计生产的水性色浆，与各类高性能外墙乳胶漆相比具有良好的相容性和优异的调色性。

● 技术指标

产品型号	产品名称	颜料指数	颜料含量 % (重量)	固体份 % (重量)	细度 μm	比重 g/ml	PH 值	备注
EC-01	氧化铁红	PR101	65	68 - 69	< 20	2.1 - 2.2	8 - 9	蓝相
EC-02	氧化铁红	PR101	65	68 - 69	< 20	2.1 - 2.2	8 - 9	黄相
EC-03	氧化铁黄	PY42	60	64 - 65	< 20	1.8 - 1.9	8 - 9	红相

● 优点

1. 专为抗水型外墙乳胶漆调色设计，与各类外墙乳胶漆均具有良好的相容性和优异的调色性，不会产生浮色发花现象；
2. 颜料粒径分布合理，在各种外墙漆中都具有极佳的着色力；
3. 用于其他类型外墙及内墙乳胶漆时，同样提供极好的展色性；
4. 批次稳定性好，性能价格比优。



● 适用范围

适用于各种内外墙水性涂料，尤其是抗水型外墙乳胶漆。

● 注意事项

1. EC 系列色浆与乳胶漆具有良好的相容性，但仍建议在使用前先在相容性试验；

所有数据，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，海川公司不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供应商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

2. 使用 EC 系列色浆前须充分搅拌 ,混合均匀 ,以避免因贮存时间长而出现的分水、分层等因素影响实际添加量 ;
3. 使用 EC 系列色浆后须马上盖紧桶盖 ,以避免色浆因表面受污染及水分挥发而造成表面结皮发干 ,影响以后的使用或造成不必要的损失 ;
4. EC 系列色浆被推荐用于工厂大批量调色生产时使用 ,如用于机器调色需要进行必要的试验。

● **应用指导**

色浆在外墙纯丙乳胶漆中的调色性能对比

铁红	EC-01	EC-02	亲水色浆
色差(E)	0.53	0.83	4.99
a*	/	25.4	22.4

铁黄	EC-03	亲水色浆
色差 (E)	0.46	0.75
b*	28.96	28.43

注：色差 E 值越小，表示色浆与漆的相容性越好；a*或 b*值越大，漆膜中红色或黄色的饱和度越高，色浆的着色力越强，添加量越小。

● **包装**

4kg、15kg 包装。

所有数据，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，海川公司不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供应商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。